

Technisches Merkblatt

Silat Bio Innen



Erstklassig und hervorragend deckende Silikat-Innenfarbe der Premiumklasse nach DIN 18.363, Abs. 2.4.1. Ausgestattet mit einer optimalen Diffusionsfähigkeit wird die Regulierung des Raumklimas auf natürliche Weise unterstützt. RELIUS Silat Bio Innen ist konservierungsmittelfrei (weiß) und somit für Allergiker geeignet. Lösemittel- und weichmacherfrei, emissionsarm und geruchsneutral und somit besonders geeignet für alle sensiblen Bereiche wie Wohn- und Schlafzimmer, Kinderzimmer, Kindergärten, Schulen, Büros, Krankenhäuser, Seniorenheime sowie Lebensmittelbetriebe. Die mineralische Alkalität bietet einen natürlichen Schutz gegen Schimmelpilze. Der Anstrich ist offenporig und nicht filmbildend, so dass die Porosität und Struktur des mineralischen Untergrundes erhalten bleibt. Der mineralisch matte Anstrich sorgt für perfekte Ergebnisse. Bedenkenlos für den Innenraum anzuwenden, da geprüft gemäß DIN EN 71-3 „Sicherheit für Spielzeug, Teil 3, Migration bestimmter Elemente“ sowie nach den Kriterien des Ausschusses zur gesundheitlichen Bewertung von Bauprodukten (AgBB, Schema 2010).

Art.-Nr. 271689

Technische Daten	
Dichte/ spez. Gewicht	Standard: 1,46 g/cm ³ Living Colours 2.0: 1,41 – 1,53 g/cm ³
VOC Gehalt	EU-Grenzwert für das Produkt (Kat. A/a): 30g/l Dieses Produkt enthält max.: < 1g/l
Nachhaltigkeitsindikator	<ul style="list-style-type: none"> • Silikatfarbe gemäß DIN 18363, Abs. 2.4.1 • Lösemittel- und weichmacherfrei gemäß VdL-RL 01, Abs. 4.2.4 • Emissionsarm und geruchsneutral • Konservierungsmittelfrei (weiß) • APEO-frei • Frei von fogging-aktiven Stoffen • TÜV Süd geprüft (Emissionsarm, Schadstoffgeprüft, Produktion überwacht) • DIN EN 71-3 geprüft, Registrierungs-Nr. RE 011 • Geprüft nach AgBB (Schema 2010) • Natürlicher Schutz vor Schimmel, geprüft nach DIN EN ISO 846
Zusammensetzung nach VdL-Richtlinie 01 Bautenanstrichmittel	Kaliwasserglas, Acryldispersion, Titandioxid, Silikatische Füllstoffe, Wasser, Additive.
Kenndaten nach DIN EN 13300	<ul style="list-style-type: none"> • Deckvermögen: Klasse 1 bei einer Ergiebigkeit von 7 m²/l • Nassabriebbeständigkeit: Klasse 2 (weiß und helle bis mittlere Farbtöne) • Nassabriebbeständigkeit: Klasse 3 (kräftige und dunkle Farbtöne) • Glanzgrad: stumpfmatt (<2 GE bei 85°) • Maximale Korngröße: fein (< 100µ)
Sd-Wert	< 0,01 m
Verarbeitung	Streichen, Rollen, Airless-Spritzen
Airless Verarbeitung	Düse: 0,015 – 0,021 inch Druck: 160 – 180 bar Konsistenz: Original (Verdünnung mit Wasser bis max. 3% möglich) Aerosole (Spritznebel) nicht einatmen. Übliche Schutzmaßnahmen beachten.
Verbrauch	ca. 130 – 140 ml/m ² auf glatten Untergründen, auf rauen und saugenden Flächen entsprechend mehr. Richtwert für den keine Verbindlichkeit übernommen werden kann, da jede Oberfläche andere Eigenschaften aufweist, die den Verbrauch beeinflussen. Für die exakte Kalkulation Verbrauchsmengen durch Probeanstrich

	am Objekt ermitteln.
Verarbeitungstemperatur	Nicht unter + 8°C (Luft- und Objekttemperatur) verarbeiten sowie bei max. 80% rel. Luftfeuchtigkeit.
Verdünnung	Das Produkt ist verarbeitungsfertig eingestellt. Bei Bedarf kann mit max. 3% RELIUS Silat Primer oder Wasser verdünnt werden.
Trockenzeiten 20°C/ 65% rel. Luftfeuchtigkeit	<ul style="list-style-type: none"> • Überstreichbar: nach 4-5 Stunden • Durchgetrocknet: nach ca. 3 Tagen <p>Vollständige Belastbarkeit gemäß DIN EN 13300 nach 28 Tagen. Bei niedrigeren Temperaturen und höherer Luftfeuchte verlängern sich die Zeiten.</p>
Werkzeugreinigung	Sofort nach Gebrauch mit Wasser
Farbtöne	<p>Standard: Weiß Abtönung über Living Colours 2.0.</p> <p>Durch die Abtönung wird die konservierungsmittelfreie Einstellung von Silat Bio Innen, je nach Intensität des Farbtönen, beeinflusst. Bei Abtönungen im kräftigen und intensiven Farbtönenbereich kann es zu technologiebedingten Farbtonabweichungen kommen. Eventuelle Farbchangelierungen, Wolkigkeiten und Fleckenbildungen könnten durch die Verkieselung der Farbe je nach Farbtonintensität auftreten. Diese sind allerdings produkttypisch und kein Produktmangel. Das getönte Material ist vor der Verarbeitung auf Farbtonübereinstimmung zu überprüfen. Bei dunklen Farbtönen kann eine mechanische Beanspruchung auf der Oberfläche (z.B. Kratzen) zu hellen Streifen führen. Aufgrund der Material-Thixotropie ist nach erfolgter Abtönung ein besonders intensiver Mischvorgang, idealerweise in einem RELIUS Vibrations- oder Biaxialmischer notwendig. Wir empfehlen eine Materialprüfung nach Abschluss des Mischvorgangs.</p>
Packungsgrößen	<p>Standard: 3l, 6l, 10l, 12.5l Living Colours 2.0: 0,75l, 3l, 10l, 12.5l</p>
Lagerung	<ul style="list-style-type: none"> • Trocken und kühl, jedoch frostfrei • Im original verschlossenen Gebinde, 12 Monate lagerstabil • Die max. Lagertemperatur von 25°C sollte nicht überschritten werden • Bei tieferen Temperaturen den Werkstoff vor der Verarbeitung bei ca. 20°C lagern (akklimatisieren)
Gefahrenkennzeichnung	Siehe gültiges Sicherheitsdatenblatt

Untergrundvorbehandlung:

Untergrund und Anstrichaufbau:

Der Untergrund muss fest, sauber, trocken, fett-, wachs-, silikon- und staubfrei sein (siehe VOB, Teil C, DIN 18363, insbesondere 3.1.1). Des Weiteren bitte auch die gültigen Technischen Merkblätter des Bundesausschusses für Farbe und Sachwertschutz (=BFS), 60528 Frankfurt, berücksichtigen. Die Saugfähigkeit von Untergründen ist durch Benetzungsproben zu prüfen. Abdekarbeiten sind unumgänglich, da Spritzer auf Glas, Naturstein, Klinker etc. zur Fleckenbildung führen. Auch auf benachbarte Objekte achten! Spritzer gründlich abwaschen. Bei anwendungstechnischen Fragen bitte den technischen Beratungsdienst anfordern.

Neue Untergründe:

Verschmutzungen entfernen und Flächen säubern. Eventuell vorhandene Sinterhaut entfernen. Eine Vorbehandlung bei festen und gleichmäßig saugenden Untergründen ist nicht erforderlich. An der Oberfläche leicht kreidende Putze sowie Sinterschichten wirken jedoch haftvermindernd. Der Untergrund sollte entsprechend grundiert werden. Das kann unter anderem durch fachgerechtes Flutieren bzw. bei Sinterschichten durch mechanisches Entfernen erfolgen.

Alte Untergründe:

Flächen nass oder trocken gründlich reinigen. Bei Pilz- und Algenbefall ist eine mechanische Grundreinigung sowie Nachbehandlung mit RELIUS Fungosan Primer erforderlich. Für gerissene Untergründe empfehlen wir unsere Spezialbeschichtungssysteme. Lose Anstrichteile sowie nicht tragfähige Altanstriche und Beschichtungen restlos entfernen und nachreinigen (mechanisch oder durch geeignete Abbeizmittel). Nicht verkieselungsfähige Untergründe können nach entsprechender Vorbereitung und durch das Aufbringen von RELIUS Silat Contact fein verkieselungsfähig hergestellt werden. Dabei ist eine Trockenzeit von Silat Contact fein von 12 Stunden einzuhalten. Bei Untergründen mit Nikotin-, Wasser-, Ruß- oder Fettflecken empfehlen wir RELIUS Isolata W als Grundbeschichtung einzusetzen.

Untergrund	Vorbehandlung	Grundierung
Neuputz PG I, II, III nach DIN 18550 CS II, CS III, CS IV nach DIN EN 998-1	Siehe „Untergrundvorbehandlung“ (BFS-Merkblatt Nr. 10 beachten)	RELIUS Silat Primer farblos

Altputz PG I, II, III nach DIN 18550 CS II, CS III, CS IV nach DIN EN 998-1	Neuputzstellen nach ausreichender Trockenzeit fachgerecht flutieren und nachwaschen (BFS-Merkblatt Nr. 10 beachten)	RELIUS Silat Primer farblos
Gips- und Fertigputze der PG IV Gipsspachtelmassen nach DIN EN 13279-1, B1 bis B7, C6	Reinigen und entstauben (BFS-Merkblatt Nr. 10 beachten)	RELIUS Silat Contact fein weiß/LC 2.0
Gipskartonplatten Gipsbauplatten	Spachtelung bis zur geforderten Oberflächengüte (Q1 – Q4) Spachtelgrate abschleifen (BFS-Merkblatt Nr. 10 und 12 beachten)	RELIUS Silat Contact fein weiß/LC 2.0 Vergilbten Gipskartonplatten mit RELIUS Isolata W vorstreichen.
Beton	Verunreinigung durch Schalöl, Fett und Wachs mit Fluatschaumwäsche oder durch Dampfstrahlen entfernen. Lunker, Fehlstellen oder Poren mit RELIUS Concrete Uni-M schließen.	RELIUS Silat Primer, farblos oder RELIUS Contact fein, weiß/LC 2.0
Lehmputze und Lehmfarben	Reinigen und entstauben	RELIUS Silat Primer, farblos
Porenbeton	Siehe „Untergrundvorbehandlung“	RELIUS Silat Primer, farblos oder RELIUS Contact fein, weiß/LC 2.0
Kalksandstein-Sichtmauerwerk	Bei neuem Mauerwerk mindestens 3 Monate Trockenzeit einhalten. Die Verfugung muss einwandfrei sein (BFS- Merkblatt Nr. 2 beachten).	RELIUS Silat Primer, farblos oder RELIUS Contact fein, weiß/LC 2.0
Ziegel-Sichtmauerwerk	Reinigen und entstauben	RELIUS Silat Primer, farblos oder RELIUS Contact fein, weiß/LC 2.0
Alte, tragfähige Kunstharzputze und matte Dispersionsfarben	Siehe „Untergrundvorbehandlung“ Bei bereits mehrfach gestrichenen Untergründen unbedingt Probeflächen anlegen und die Haftung prüfen.	RELIUS Contact fein, weiß/LC 2.0
Alte, tragfähige Kalk- und Mineralfarbenanstriche	Soweit möglich, mechanisch entfernen und Flächen entstauben	RELIUS Silat Primer, farblos
Leimfarbenanstriche	Gründlich abwaschen	Siehe entsprechender Untergrund
Ungestrichene Raufasertapete sowie Glasgewebe	In der Regel keine Vorbehandlung erforderlich	-

Untergrundvorbehandlung:

Untergrund und Anstrichaufbau:

Bei nicht aufgeführten bzw. unbekanntem Untergründen unbedingt Probeflächen anlegen und Haftung prüfen. Auf Gipsuntergründen sind Dispersions-Silikatfarben gemäß BFS-Merkblatt Nr. 10 generell nur bedingt geeignet. Silikattypische Unregelmäßigkeiten im Erscheinungsbild können nicht ausgeschlossen werden und sind kein Mangel. Mit RELIUS Silat Contact fein bei mittleren und dunklen Farbtönen vorbehandeln.

Verarbeitung:

Um ein einheitliches Anstrichbild auf der Fläche zu erhalten, empfehlen wir ein Umtopfen des getönten Materials bzw. ein sorgfältiges Aufrühren, da unvermisches Basismaterial an der Gebindewand beim Abtönen verbleibt.

Deckanstrich:

1– 2x RELIUS Silat Bio Innen unverdünnt oder max. 3% verdünnt

Die Ausbesserungsfähigkeit hängt von mehreren Parametern ab. Bitte auch das BFS-Merkblatt Nr. 25 beachten. Wir empfehlen eine großflächige Ausbesserung.

Entsorgung:

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Flüssige Materialreste können als Abfälle von Farben auf Wasserbasis, eingetrocknete Materialreste können als ausgehärtete Farben oder Hausmüll bzw. als Baustellenabfall entsorgt werden. Flüssige Reste bei einer Sammelstelle für Altfarben gemäß EVC-Nr. 080112 entsorgen.

Hinweise:

Bei der Verarbeitung geeignete Schutzhandschuhe und Schutzbrille tragen. Augen und Haut vor Spritzern schützen. In

Innenräumen während der Verarbeitung und danach für ausreichende Belüftung sorgen. Bei der Spritzverarbeitung beachten: Aerosole (Spritznebel) nicht einatmen. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Bei Berührung mit den Augen sofort mit klarem Wasser ausspülen. Essen, Trinken und Rauchen ist während des Gebrauchs zu vermeiden. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder ins Erdreich gelangen lassen. Nur Material gleicher Produktions-/ Chargennummer für durchgehende Flächen verwenden. Übliche Schutzmaßnahmen sind einzuhalten.

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine Garantie bestimmter Eigenschaften oder die Eignung des Produktes für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Alle hierin vorliegenden Beschreibungen, Zeichnungen, Fotografien, Daten, Verhältnisse, Gewichte u.ä. dienen lediglich der allgemeinen Information; sie können sich ohne Vorankündigung ändern und stellen nicht die vertraglich vereinbarte Beschaffenheit der Produkte (Produktspezifikation) dar. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten. Mit dem Erscheinen dieser Ausgabe sind alle vorangegangenen Technischen Merkblätter ungültig.